# FICHE TECHNIQUE

## Composition du produit

- PVC compact enduit sur un support intissé
- Poids total : 400 gr/m²

## Dimensions

- Bobine de 130 cm x 30 m

## Raccords

- Vertical : 530 mm
- Horizontal : 1220 mm
- Inversion des lés : OUI

Recouvrement de 4 cm

## Spécificités

| | |
|---|---|
| - Classement au feu : | Euro class B-s2, d0 |
| - Lessivabilité : | Super Lessivable & Brossable |
| - Indice de réflexibilité : | LRV |
| - Résistance à la lumière : | Excellent 7/8 suivant ISO 1056B02 |

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

- Classement acoustique : αω = 0,10 sur BA13 suivant rapport d'essai "type A" du CSTB, accrédité

cofrac

## Protection Antibactérienne

D'origine, nos produits incluent une protection antimicrobienne afin de participer au contrôle des bactéries, champignons et actinomycètes.

## Recommandation de mise en œuvre

- **La préparation**

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.
La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B, ou A du DTU 59-4.
En l'absence de précision, c'est l'état de finition B qui est retenu.

- **L'application**

La pose du revêtement s'effectue par superposition des lés (coupe double) après encollage du subjectile avec une colle vinylique. (Pas de détrempe du produit)

Couper le revêtement avec une marge de 10 cm afin d'araser au plafond et aux plinthes
Numéroter les lés et poser de façon séquentielle
Maroufler énergiquement du haut vers le bas à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule plastique souple.
Vérifier la verticalité du premier lé.

D'une manière générale, la pose suivra elle aussi les prescriptions du DTU 59-4.

## Colle recommandée

Colle vinylique type Newmor Heavy (peut varier en fonction du subjectile, se renseigner)


Pôle Jules Verne
20, boulevard Michel Strogoff - 80440 BOVES
Tél : 03 22 46 87 22 - Fax : 03 22 47 08 96
contact@lutece-developpement.com
www.lutece-developpement.com